

Micro Aglomerada 44 1+1

Esta rolha é a combinação da tecnologia de moldação individual de rolhas de microgranulado, com as qualidades únicas da cortiça em estado natural.

Dois discos de cortiça natural são acoplados a um corpo de microgranulado, oferecendo as características únicas da cortiça natural a um corpo que, já por si, possui qualidades mecânicas e físicas de excelência. Toda a cortiça utilizada no fabrico destas rolhas provém de matéria-prima própria e a qualidade é garantida através de várias análises ao longo de todo o processo.

Para além disso, o granulado utilizado para fabricar os corpos é sujeito ao Sistema MAXCLEAN para esterilização e desodorização, conferindo-lhe resultados de análises sensoriais extraordinários



Especificações Técnicas

Comprimento	Diâmetro	Densidade	2,4,6 - TCA ⁽¹⁾	Espessura Discos	OTR ⁽²⁾
44 ± 0,5 mm	23,5 ± 0,3 mm	280 ± 40 Kg/m ³	≤ 1,5 ng/L	4 ± 1 mm	0,002 ± 0,0004 ⁽³⁾ cm ³ /día/rolha

⁽¹⁾ Teor de TCA libertável, analisado de acordo com a norma ISO 20752.

⁽²⁾ Oxygen Transfer Rate.

⁽³⁾ Rolhas com discos A

Todos os produtos **Lafitte Cork** respeitam a regulamentação e legislação existente (Europeia e FDA - Food and Drug Administration) para produtos em contacto com géneros alimentícios.

Recomendações no Engarrafamento

- Utilizar garrafas normalizadas;
- Revisão periódica das maxilas da arrolhadora, que devem estar limpas e sem riscos (origina pregas na rolha);
- A temperatura ambiente deverá estar compreendida entre os 15°C e os 20°C;
- Engarrafar em vácuo ou com CO₂;
- Respeitar o nível de enchimento nominal das garrafas;
- Limpeza das máquinas e condutas de vinho, antes e depois do engarrafamento;
- Não comprimir a rolha abaixo de 2/3 do seu diâmetro (origina alterações na estrutura, má recuperação ou fugas);
- A rolha deve ficar à face do gargalo da garrafa ± 0,5mm;

- As garrafas não devem ser colocadas na posição horizontal logo após o engarrafamento. O tempo em posição vertical deve ser de pelo menos 3 minutos;
- Armazenamento e transporte do produto conforme as normas regulamentares.

Recomendações no Armazenamento

- Utilização das rolhas de cortiça até seis meses após o seu envio;
- A cortiça é sensível à temperatura, à humidade e aos odores, por isso as rolhas deverão ser armazenadas em locais:
 - ▶ limpos, arejados e sem cheiros;
 - ▶ cuja temperatura se mantenha entre os 15°C e os 25°C;
 - ▶ cuja humidade relativa esteja compreendida entre os 50% e os 65% (se esta for superior a 65% corre-se o risco de uma alteração microbológica irreversível);